



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2022) GKJC-BG0446

委 托 单 位：安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称：有村里消防水带

型 号 规 格：10-65-30-涤纶长丝/
涤纶长丝-合成橡胶



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2022）GKJC-BG0446

报告日期：2022.07.23

第 1 页 共 4 页

产品名称		有衬里消防水带		
型号规格		10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶		
委托单位		安耐特消防装备有限公司		
生产单位		安耐特消防装备有限公司		
商 标		兴龙	生产日期	2022.05
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	水带 3 条，1m 衬里 2 条	接收日期	2022.06
	说明			
检 验 依 据		GB 6246-2011《消防水带》。		
检 验 项 目		外观质量；内径；长度；水压试验与爆破试验；单位长度质量；延伸率和膨胀率及扭转方向；可弯曲性；黏附性；耐低温性能；附着强度；扯断伸长率和扯断强度；热空气老化性能；耐磨性能；水带与消防接口连接性能；标志。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，判定合格。		
备 注		其中 4.1.1、4.1.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期		2022 年 06 月 15 日		

批准：蔡金城

审核：林亚红

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2022) GKJC-BG0446

(续页)

第 2 页 共 4 页

有衬里消防水带 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	外观质量	水带的织物层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。（4.1.1）	符合标准要求	合格	
		水带衬里（或外覆层）的厚度应均匀，表面应光滑平整，无折皱或其他缺陷。（4.1.2）	符合标准要求	合格	
2	内径（mm）	$63.5^{+2.0}_0$ （4.2）	符合标准要求	合格	
3	长度（m）	$30^{+0.3}_0$ （4.3）	30.15	合格	
4	水压试验与爆破试验	在试验压力下，不得有渗漏现象。（4.4）	符合标准要求	合格	
		最小爆破压力 ≥ 3.0 MPa（4.4）	4.04	合格	
		水带爆破时，不应出现经线断裂的情况。（4.4）	符合标准要求	合格	
5	单位长度质量（g/m）	≤ 480 （4.6）	191.3	合格	
6	延伸率（%）	≤ 5 （4.7.1）	1.6	合格	
7	膨胀率（%）	≤ 5 （4.7.1）	3.3	合格	
8	扭转方向	水压作用下，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。（4.7.3）	符合标准要求	合格	
9	可弯曲性	在 0.8MPa 的水压下，将水带弯成外侧半径如表 6 规定的圆弧，弯曲部分内侧应无明显折皱。（4.8）	弯曲部分内侧无明显折皱，符合标准要求。	合格	
10	黏附性	按 5.9 进行黏附性试验后，衬里（或外覆层）间不应有黏附现象。（4.9）	衬里间没有黏附现象，符合标准要求。	合格	
11	耐低温性能	按 5.10 进行耐低温性能试验后，水带应能立即展开、无卷曲现象，并能再次卷紧，且在设计工作压力下无渗漏。（4.10.1）	符合标准要求	合格	
12	附着强度	水带织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于 20N/25mm。（4.11.1）	24.12	合格	
13	扯断伸长率（%）	≥ 280 （4.11.2）	512.10	合格	
14	扯断强度（MPa）	≥ 12 （4.11.2）	20.50	合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2022) GKJC-BG0446

(续页)

第 3 页 共 4 页

有衬里消防水带 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
15	热空气老化性能	按 5.11.3 进行热空气老化试验后，水带的爆破压力不应低于老化前测定值的 75%。（4.11.3）	90.1%	合格	
		按 5.11.3 进行热空气老化试验后，衬里（或外覆层）的附着强度不应低于老化前测定值的 75%。（4.11.3）	90.8%	合格	
16	耐磨性能	按 5.12 进行耐磨试验后，水带在相应的设计工作压力下，不应发生渗漏或破裂。（4.12）	100 次耐磨试验后，水带在 1.0MPa 压力下，未发生渗漏或破裂，符合标准要求。	合格	
17	水带与消防接口连接性能	水带与消防接口连接，按 5.13 进行水压试验，在表 3 规定的相应的试验压力下，水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆裂或滑脱。（4.13）	水带与消防接口连接处未发生渗漏、爆裂或滑脱，符合标准要求。	合格	
18	标志	湿水带应以黑色线作带身中心线，其余水带应以其他有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有下列标志内容： a) 产品名称；b) 规格型号；c) 生产厂名； d) 注册商标；e) 生产日期。（7.1.1）	符合标准要求	合格	

(本页以下空白)

章

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2022) GKJC-BG0446

第 4 页 共 4 页

(续页)

有衬里消防水带 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
产品照片



有衬里消防水带 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
标志照片

兴龙® 有衬里消防水带 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
安耐特消防装备有限公司 2022年5月



消防产品认证证书

证书编号: US08320P10071R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 有衬里消防水带

8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 / 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶

8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.03P-2020 消防水带产品认证实施规则

GB 6246-2011 消防水带

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省泉州市南安市柳城办事处柳东村 1229 号

认证模式: 型式实验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2020 年 10 月 28 日 有效期: 2020 年 10 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日

换证日期: 2023 年 02 月 06 日



福建东南标准认证中心有限公司

证书专用章

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持;可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

