



221302110727

检 验 报 告

Test Report

NO: 2024-JAJC-BG0489

委托单位: 安耐特消防装备有限公司

产品名称: 有衬里消防水带

产品型号: 16-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶



玖安检测认证有限公司

Jiu'an Testing and Certification Co., Ltd



注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验检测专用章”无效，报告涂改无效。

The report is invalid without the company's "Special seal for inspection and testing", and the report is invalid for alteration.

2、复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。

Copy the report is not re-stamped the company's "Special seal for inspection and testing" is invalid.

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of the preparer, reviewer, or approver.

4、本报告未经本公司批准的复制（全文复制除外）或以其他任何形式的篡改均属无效。

Any copy of this report (except full-text copy) or any other form of tampering without the approval of the company shall be null and void.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本检验公司提出。

If you have any objection to the inspection report, please submit it to our inspection company within 15 days after receiving the report.

6、检验报告仅对受检样品负责，测试结果仅反映对该样品的评价。

The test report is only responsible for the sample under test, and the test results reflect only the evaluation of the sample.

7、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检测公司不承担任何相关责任。

The entrusted entity shall be responsible for the representativeness of the samples and the authenticity of the data, otherwise the testing company shall not bear any relevant responsibility.

地址：福建省泉州市南安市溪美街道安山路 1 号

电话：0595-86068119

网址：www.jajczz.com

邮箱：jiuantesting@163.com

邮编：362300



玖安检测认证有限公司

检 验 报 告

NO:2024-JAJC-BG0489

第 1 页 共 4 页

产品名称	有衬里消防水带	商标	兴龙
型号规格	16-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶		
生 产 者	安耐特消防装备有限公司		
生产企业	安耐特消防装备有限公司		
检验类别	型式试验		
生产日期	2024 年	到样日期	2024 年 03 月 05 日
样品数量	水带 3 根; 1m 长衬里胶管 2 根	样品状态	完好
送样地点	玖安检测认证有限公司	检验时间	2024 年 03 月 06 日
检验依据	GB 6246-2011《消防水带》		
检 验 项 目	外观质量; 内径; 长度; 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力; 单位长度质量; 延伸率和膨胀率及扭转方向; 可弯曲性; 黏附性; 耐低温性能; 附着强度; 扯断伸长率和扯断强度; 热空气老化性能; 耐磨性能; 水带与消防接口连接性能; 标志		
检 验 结 论	经检验, 所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求, 判定合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2024 年 04 月 07 日		
备 注			

批准: 陈瑞金

审核: 陈翠荣

编制: 黄小亮

检验结果汇总表

NO:2024-JAJC-BG0489

第 2 页 共 4 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果	结论	备注
1	外观质量	水带的织物层应编织均匀,表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。(4.1.1)	符合要求	合格	
		水带衬里(或外覆层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。(4.1.2)	符合要求	合格	
2	内径	$63.5^{+2.0}_0$ (mm) (4.2)	符合要求	合格	
3	长度	$30^{+0.3}_0$ (m) (4.3)	30.06	合格	
4	设计工作压力、试验压力及最小爆破压力	在试验压力 2.4MPa 下,试样不应有渗漏现象。(4.4)	符合要求	合格	
		爆破压力应 ≥ 4.8 MPa。(4.4)	5.31	合格	
		水带在爆破时,不应出现经线断裂的情况。(4.4)	符合要求	合格	
5	单位长度质量	≤ 480 (g/m) (4.6)	286	合格	
6	延伸率和膨胀率及扭转方向	轴向延伸率 $\leq 5\%$ 。(4.7.1)	1.67%	合格	
		直径的膨胀率 $\leq 5\%$ 。(4.7.1)	4.37%	合格	
		水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。(4.7.3)	符合要求	合格	
7	可弯曲性	在 0.8MPa 的水压下,将水带弯成外侧半径如表 6 规定的圆弧,弯曲部分的内侧应无明显折皱。(4.8)	符合要求	合格	
8	黏附性	按 5.9 进行黏附性试验后,衬里(或外覆层)间不应有黏附现象。(4.9)	符合要求	合格	
9	耐低温性能	按 5.10 进行耐低温性能试验后,水带应能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下无渗漏。(4.10.1)	符合要求	合格	
		本页以下空白			

检验结果汇总表

NO:2024-JAJC-BG0489

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果	结论	备注
10	附着强度	水带织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于 20N/25mm。（4.11.1）	26N/25mm	合格	
11	扯断伸长率和扯断强度	水带衬里的扯断伸长率应不小于 280%，扯断强度应不小于 12MPa。（4.11.2）	扯断伸长率：472.5% 扯断强度：12.2MPa	合格	
12	热空气老化性能	按 5.11.3 进行热空气老化试验后，水带的爆破压力和衬里（或外覆层）的附着强度不应低于老化前测定值的 75%。（4.11.3）	爆破压力：95.5% 附着强度：93.4%	合格	
13	耐磨性能	按 5.12 进行耐磨试验后，水带在相应的设计工作压力下，不应发生渗漏或破裂。（4.12）	符合要求	合格	
14	水带与消防接口连接性能	水带与消防接口连接，按 5.13 进行水压试验，在表 3 规定的相应的试验压力下，水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。（4.13）	符合要求	合格	
15	标志	湿水带应以黑色线作带身中心线，其余水带应以其他有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有下列标志内容：产品名称；规格型号；生产厂名；注册商标；生产日期。（7.1.1）	符合要求	合格	
		本页以下空白			



玖安检测认证有限公司

检验结果汇总表

NO:2024-JAJC-BG0489

第 4 页 共 4 页

生产企业	安耐特消防装备有限公司		
通讯地址	福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号		
联系电话	18750638415	传真	/

样品照片：



16-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶

铭牌标志：



16-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶



消防产品认证证书

证书编号: US08324P10449R0M

申请人名称: 安耐特消防装备有限公司

地址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

统一社会信用代码: 913505837796230321

产品名称/型号规格/等级: 有衬里消防水带 16-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶

商 标: 兴龙

产品标准/技术要求:

SEC/GZ-17/18/19.03P-2023 消防水带产品认证实施规则

GB 6246-2011 消防水带

生产厂名称: 安耐特消防装备有限公司

地 址: 中国福建省南安市柳城街道露江村露江工业路 19 号

认证模式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

颁证日期: 2024 年 05 月 28 日 有效期: 2024 年 05 月 28 日至 2029 年 05 月 27 日



福建东南标准认证中心有限公司

注: 证书有效性依据每年的监督获得保持; 可通过验证《年度确认通知书》或到国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 或本中心网站 (www.fjsec.com) 查询确认证书的有效性。

CNCA 批准号: CNCA-R-2002-083

地址: 中国福州市鼓楼区西门外山头角 121 号

电话: +86 591-83762042 传真: +86 591-83705673

